



Evolución Constante

Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visitenos en: www.blatem.com

Fichas Técnicas

BARNIZ MATE CHALK PAINT



DESCRIPCION

Barniz al agua mate incoloro para aplicar sobre nuestra pintura Blatem Chalk Paint, ofreciendo una mayor resistencia.

PROPIEDADES

Incoloro, débil olor, no amarilla, resistente, con excelente rendimiento, grado de mate y facilidad de aplicación.

APLICACIONES

Sobre la pintura Blatem Chalk Paint aplicada en cualquier superficie cuando deseemos una mayor resistencia y protección.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Acabado: Mate.
 Adherencia: Excelente.
 Brochabilidad: Buena.
 Secado: 30 minutos aproximadamente.
 Viscosidad: (UNE 48-076): 50+/- 10 UK(Unidades Krebs) a 25°C +/-10°C.
 Densidad: 1 ± 0,05 gr/cc (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
 Rendimiento: 9-12 m²/lt y mano.
 Conservación: Más de un año en envase original cerrado.
 Utensilios: Limpieza con agua.
 COV: 2004/42/II(A/e)(150/130). Contenido Máximo en COVS : 90 gr/lt.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies pintadas con Blatem Chalk Paint han de estar secas y limpias antes de aplicar el Barniz Mate Chalk Paint. Si el mueble está lacado o pintado, se recomienda decapar previamente, o sellar con Selladora Sintética Blanca, antes de aplicar el sistema Chalk Paint.

MODO DE EMPLEO

El Barniz Mate Chalk Paint se debe aplicar en capas delgadas a brocha, rodillo o pistola .Se puede aplicar tal cual o ligeramente diluido: brocha o rodillo (0-10%) y pistola (10-20%)de agua potable.

RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a los 8°C y humedad relativa superior al 80 %.
- Remover el contenido del envase.
- Evitar la exposición directa del envase al sol y las heladas.

PRESENTACION

En envase de :150mL.
Colores : incoloro.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura entre 5 y 35 °C).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 12/08/16

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.

Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.

Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.

La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
