

BARNIZ SINTÉTICO SATINADO

- ❖ **Indicaciones:** Barniz sintético de alto rendimiento y brochabilidad de doble uso:
 1) Sella el poro de la madera nueva (tapaporos) permitiendo así que el acabado sea uniforme.
 2) Como segunda mano y tras previo lijado el efecto es de un barniz decorativo satinado.
 Muy adecuado para todo tipo de maderas tanto interior como en exterior.
- ❖ **Aplicación:** Fácilmente aplicable a brocha (alta brochabilidad) o pistola. Es necesario dejar un mínimo de 12 a 15 horas para el lijado y segundas manos.
- ❖ **Dilución:** La dilución se efectuará con Wite Spirit o aguarrás. La cantidad de disolvente vendrá determinada por el método de aplicación elegido.
- ❖ **Características técnicas:**
- | | |
|-----------------------|---|
| Tipo de aceite | Soja |
| Peso específico | 0,94 Grs. / cc |
| Viscosidad | 120" en copa Ford diámetro 4 mm. 20° C. |
| Color | Transparente |
| Contenido COV | 290 Gr./Litro |
- Tiempo de secado:** Sobre un vidrio con un espesor de 90 micras húmedas a 20° de temperatura y 60 % de humedad.
- | | |
|------------------|--------------------|
| Seco polvo | 1 hora |
| Seco tacto | 2 horas 30 minutos |
| Seco duro | 8 horas |
- Características barniz seco:**
- | | |
|--------------------------|-------|
| Dureza persoz 24 h. | 160" |
| Dureza persoz 7 d.. | 232" |
| Adherencia 7 d. | 100 % |
- Conservación en el envase:** Tras 6 meses de almacenaje se homogeneiza fácilmente no presentando pieles, coágulos ni sedimentos.
- ❖ **Presentación:** En envases de 4 l. - 750 mls. - 375 ml.

Nota: El BARNIZ SINTÉTICO SATINADO y el BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE son compatibles entre sí, con lo cual se obtiene una amplia gama de brillos y satinados.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.