

RECUBRIMIENTO FLEXIBLE FACHADAS

❖ **Características:** Revestimiento elástico transpirable e impermeable a base de elastómeros acrílicos en dispersión acuosa.

Posee una gran adherencia y forma una película de gran elasticidad y resistencia a la intemperie, incluso a la lluvia ácida.

Puede aplicarse sobre los clásicos materiales de construcción, formando la película seca, una capa continua, exenta de porosidad y totalmente impermeable al agua.

❖ **Indicaciones:** Debido a su gran elasticidad, está especialmente indicado para impedir la formación de pequeñas grietas y microfisuras en parámetros exteriores (hasta 0,4 mm.).

❖ **Aplicación:** BROCHA, RODILLO o PISTOLA.

Las superficies deberán estar limpias de polvo, suciedad y secas. Mediante cepillado deberán eliminarse desconches y partes mal adheridas, antes de proceder a la aplicación.

Importante: La temperatura de trabajo NO DEBERÁ SER INFERIOR A +5° C, NI SUPERIOR A +40° C. No aplicar en días muy húmedos y/o lluviosos, o si se preveen heladas antes del secado total del producto.

❖ **Características técnicas:**

Viscosidad STORMER a 25° C 135 U.K.
Cubrición 12 a 14 m²/litro
M.N.V. (materia fija) 57 %
Densidad 1,38 Grs./ cc.

Tiempo de secado: De 25 a 35 minutos según soporte y grosor aplicado.
Dejar transcurrir un mínimo de 3 h. para segundas manos.

Características pintura seca:

Brillo con ángulo de 45° 12 %
Resistencia al frote húmedo Superior a 80.000 dobles pasadas (UNE 48284).

❖ **Presentación:** En envases de 15 l.

● Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.