BUPISA
PINTURAS

REVESTIMIENTO RUGOSO

Características: Revestimiento de fachadas a base del copolímero estireno acrílico, bióxido de titanio y varios tipos de carbonatos cálcicos de diferentes granulometrías y estructuras laminares, gracias a lo cual se obtiene una pintura de alto poder de blancura, resistencia al agua y facilidad de picado.

Indicaciones: Para decorar y proteger toda clase de paredes y techos, tanto en interior como en exterior, escaleras, fachadas, patios de luces, etc.
Permite una amplia gama de acabados, picados, rayados, etc.

Aplicación: A llana, rodillo de espuma o pistola. La superficie a pintar debe de estar libre de pinturas en mal estado (desconchados, caleo, ampollas, etc.). En superficies muy porosas, es recomendable dar una mano de IMPRIMACIÓN ACRÍLICA PURA antes de aplicar el revoco.
Importante: La temperatura ambiente de aplicación no deberá ser inferior a +5° C ni superior a +40º C. No aplicar en días muy húmedos y/o lluviosos, o si se preveen heladas antes del secado total del producto.

Dilución: La dilución se efectuará con agua en cantidad proporcional al relieve deseado.

Características técnicas:

Viscosidad STORMER a 25° C ..... 140 U. K.
Cubrición ..... 1-2 m² / Kg.
M. N. V. (materia fija) .....80 %
Densidad .....1,80 Grs / cc.
Brochabilidad ..... Excelente

Tiempo de secado: De 1 hora y 30 minutos a 3 horas, según soportes y grosor aplicado.

Características pintura seca:

Dureza persoz 24 h. ..... 112“
Brillo con ángulo de 45° 6%
Resistencia al frote seco .....Buena
Impermeabilidad: Durante 7 días se efectuó el sistema “Lluvia artificial” sobre una pared pintada con RUGOSO, no apreciándose al final del ciclo ningún síntoma perjudicial para la pintura.

Conservación en el envase: Tras 6 meses de almacenaje, la pintura mantiene sus iniciales características, siendo fácilmente homogenizable por simple agitación.

Presentación: En envases de 15 l.

● *Con este folleto sólo tratamos de informar según nuestro criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de estos productos al estar fuera de nuestro control las condiciones de su aplicación.*