



Polig. Ind. "Mirabueno" s/n
23650 Torredonjimeno - JAÉN
Tel. 902 118 041 - Fax. 953 573 140
e-mail: duracolor@duracolor.es
<http://www.duracolor.es>

FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO FLEXIBLE RE-FLEX

Línea: Línea Profesional

Familia: REVESTIMIENTOS Y
TRATAMIENTOS DE FACHADAS.

Código de producto: A-12403__.

Envases: 15 Litros

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Revestimiento flexible al agua de acabado blanco mate para proteger y decorar fachadas. Resistente a los álcalis, de buen poder cubriente y duración a la intemperie. No amarillea. Producto de acertada relación calidad/precio. Impermeable. Producto transpirable al vapor de agua.

SUGERENCIAS DE APLICACIÓN Pintado y restauración de fachadas de edificios, laterales y sótanos.

DENSIDAD 1,51 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2°C.

COLOR Blanco.

ACABADO Liso mate.

LIGANTE Copolímero acrílico altamente insaponificable.

VISCOSIDAD 10.000-15.000 mPa.s a 20 ± 2°C (Brookfield RVT, H6, 20 rpm).

PIGMENTO Bióxido de titanio y extendedores.

SECADO Al tacto, inferior a 30 minutos. Repintado 4 - 6 horas.

DILUCIÓN Con agua: 20 - 25 % primera mano y 10 - 15 % segunda mano.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO TEÓRICO 7-8 m² por litro y capa, a 50 micras de espesor seco.

MODO DE EMPLEO Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano. Aplicar con rodillo, pistola o brocha, debiendo limpiar el utensilio empleado con agua inmediatamente después de su uso. Sobre madera o metal imprimir adecuadamente.

En superficies nuevas de albañilería (yeso, cemento u hormigón) diluir con agua para la primera mano un 20 - 25 % y para la segunda 10 - 15 %. Sobre superficies pintadas, limpiarlas adecuadamente o eliminarlas si estuvieran en mal estado y proceder como en superficies no pintadas. En superficies con temple, fijarlas con PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5°C, ni superior a 50°C. Preservar el producto de temperaturas extremas.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.