Industrial mora de Barnices

Desde 1.958

POL.IND.LA PAHILLA, C/ EL COLLAO, Parc.21 - 46370 CHIVA (Valencia) SPAIN Tfno. +34 96 252 01 60 Fax + 34 96 252 07 20

http://www.barnices-mora.com e-mail: dpto.tecnico@barnices-mora.com

FICHA TÉCNICA Y DE APLICACIÓN

Internal System Inmoba Quality Control
E.R. 2000/0615

Ref. 8436005130190
Rev. 02

P R O D U C T O

BARNIZ DECORACION BRILLANTE

(BARNIZ DE POLIURETANO MONOCOMPONENTE DE USO A PINCEL)

INCOLORO - RESISTENTE AL ROCE Y AL USO - LAVABLE - DECORATIVO

Propiedades: Se caracteriza por su excelente dureza al roce y al uso, su brillo, elasticidad, brochabilidad y finura al tacto. (No usar a pistola, sólo a pincel). Resistente al agua y al exterior.

Forma de empleo: Sobre madera nueva y bien lijada, se aplicará una primera mano, diluida con un 20% de aguarrás y se dejará secar 24 horas. Lijar suavemente para quitar las asperezas de la madera y aplicar una segunda mano diluido con un 10 ó 15% de aguarrás. Pasadas 24 horas, aplicar una 3ª mano. Evitar el polvo o que se impregne la brocha o el barniz de tierra, serrín, etc.
Sobre maderas ya barnizadas o lacadas con productos de poca calidad, habrá que decapar.

RENDIMIENTO: Con un litro 8 m^2 Aproximadamente

ACABADO: Brillante

ENVASES: 1 Litro, 4 Litros, 10 Litros y 20 Litros