Industrial mora de Barnices

Desde 1.958

POL .IND. LA PAHILLA, C/ EL COLLAO, Parc.21 - 46370 CHIVA (Valencia) SPAIN Tfno.+ 34 96 252 01 60 Fax.+ 34 96 252 07 20

http://www.barnices-mora.com e-mail: dpto.tecnico@barnices-mora.com

Internal System Inmoba Quality Control
E.R. 2000/0615

Rev. 03
Ref. 8436005130220

FICHA TÉCNICA Y DE APLICACIÓN

P R O D U C T O

BARNIZ-LACA SATINADO A LA CERA

BARNIZ SATINADO DE ALTA DECORACIÓN PARA LA MADERA

PROPIEDADES: Su extraordinaria finura de superficie, su tono céreo satinado, su gran brochabilidad y rendimiento y su excelente dureza, secado y resistencia al roce y al agua, hacen de este barniz de inmejorable calidad para los trabajos de las más exigente y moderna decoración sobre madera, sin trabajo ni problemas.
Se puede usar sobre cualquier superficie (barniz ó laca brillo ó mate) sin necesidad de decapar, No remueve fondos, fregar bien la superficie una vez bien seco aplicar la capa a brocha quedando listo.

USOS: Maderas nuevas interiores y exteriores de todo tipo y para restaurar maderas ya Barnizadas.

RENDIMIENTO: 1 litro para 5-7 M^2. Depende de la calidad de la madera.

APLICACIÓN: Pincel o brocha. Una vez usado, mantener el envase bien cerrado.

SECADO: De ½ a 1 hora (según temperatura ambiente.)

ENVASES: 1 y 4 L. En stok (10 y 20 L pedido mínimo 400 L)

FORMA DE EMPLEO: Sobre madera nueva y bien lijada, dar una 1ª capa de barniz, diluido al 20% con aguarrás puro o nuestro disolvente M. Pasadas 12 horas, lijar suavemente y terminar con una 2ª ó 3ª capa sin diluir mas del 10 al 15%. (Según las capas aplicadas será mas ó menos satinado.) Lijar de capa a capa. Después de acabado y pasadas 48 horas. Pasar un esparto naturas, tela de saco o paño áspero, siendo su terminado totalmente perfecto al tacto. (No usar esparto de acero.
Madera barnizada: fregar bien la superficie una vez bien seco aplicar la capa a brocha quedando listo. No remueve fondos.

AGITAR ANTES DE USAR