



FICHA TÉCNICA Y DE APLICACIÓN

Ref. 8436005130169
Rev. 03

P R O D U C T O

BARNIZ SUPER INTEMPERIE

EXCELENTE RESISTENCIA AL EXTERIOR - BRILLO ABSOLUTO Y SECADO DE 3 A 6 HORAS.

Propiedades: Su extraordinaria resistencia a la intemperie, su buena brochabilidad y brillo, su gran dureza y elasticidad y su gran poder de cubrición, hacen de éste, un barniz de inmejorables condiciones para trabajos al exterior.

Forma de empleo: Sobre madera nueva y bien lijada, dar una 1ª mano de nuestro aceite Mora madera. Después de seco, lijar y terminar con una 2ª, 3ª ó 4ª mano de barniz (según calidad de la madera) diluido como máximo al 10 ó 15% de aguarrás puro ó similar, "No aplicar sin diluir, en gruesas capas habría peligro de arrugarse".

Sobre madera con varias capas de barnices viejos, eliminar con lija, cuchilla o cáusticos y no barnizar hasta bien seco y lijado.

En trabajos a plena intemperie, aplicar las manos precisas hasta quedar bien cubierto y brillante.

NO AÑADIR SECANTES. No barnizar en días de lluvia o que pueda llover antes de secarse o en días de mucho viento.

Mantener el envase perfectamente cerrado. Antes de barnizar, pasar un paño para quitar el polvo del lijado u otros, como así mismo evitar que los pinceles recojan polvo, tierra agua, etc., y no barnizar con un ambiente de polvareda y suciedad en los suelos.

Barnizar bien las testas de la madera, para que no se filtre el agua.

RENDIMIENTO: Con un litro 8 m² Aproximadamente

ACABADO: Brillante

ENVASES: 1 Litro, 4 Litros, 10 Litros y 20 Litros