Valentine

Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TÉCNICA

A2-771 VALACRYL MATE

Fecha de revisión: Octubre 2015

- **Buena aplicación**
- **Secado rápido**
- **Bajo olor**
- **Resistente a la suciedad**
- **Buena resistencia al amarillamiento**
- **Producto formulado con tecnología Bio-Pruf ™ para prevenir el crecimiento de hongos, algas y otros microorganismos en la película**

Descripción
Esmalte acuoso 100% acrílico.

Usos típicos
Recomendado para el pintado de paredes en interior cuando se quiere un acabado de alta calidad y una mayor resistencia a la lavabilidad de la que se obtiene con las pinturas acuosas convencionales. Ideal para cocinas y baños, pasillos, guarderías, escuelas, hospitales, etc. Se puede utilizar sobre madera y metal en interior y exterior adecuadamente preparados.

Certificados
- Reacción al Fuego - B-s1, d0, de acuerdo con a EN 13501-1.
- Clasificación "Calidad del aire interior" siguiendo la legislación Francesa (Legislación del 19 de Abril del 2011 referente al etiquetado de los productos de construcción o de revestimiento de paredes y pavimentos y de las pinturas y barnices y sobre sus emisiones de contaminantes volátiles) - A+.

Características

Acabado....…….....	Semi-mate [a)] / liso
Color……..	Blanco y colores
Sustratos…….....	Paredes interiores, madera y metal.
Rendimiento práctico…..…..	12 a 15 m^2/L por capa (dependiendo del tipo de soporte y condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación…….	Rodillo de pelo corto, brocha o pistola
Tiempo secado (a 20 °C y 60 % de humedad relativa)……..	Superficial - cerca de 1 hora Repintado - cerca de 6 horas
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV)……..…….	Valor límite de la UE para este producto (cat. A/a): 30 g/L. Este producto contiene como máx. 27 g/L COV. [b)]
Estabilidad en almacén...….	3 años, almacenada en los envases de origen, en interior, entre 5 y 40 ºC.

Nota:

a) Clasificación de acuerdo con la EN 13300 – Productos de pintura y sistemas de pintado acuosos para paredes y techos en el interior.

b) El valor de COV aquí referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es

FICHA TÉCNICA

A2-771 VALACRYL MATE

Fecha de revisión: Octubre 2015

Datos de aplicación

Preparación de Superficie

Paredes nuevas - Sobre paredes quebradizas, polvorientas o alcalinas, después de cepillar, aplicar una capa de Fijador de Fondos Universal Blanco (ref. E4-138). Reparar imperfecciones con Alltek Extra Fino (ref. 15-930) y retocar con imprimación para garantizar la uniformidad de absorción de las siguientes capas.

Paredes anteriormente pintadas - Cepillar para eliminar la pintura vieja no adherida, rehacer las zonas dañadas con Alltek Extra Fino (ref. 15-930) y retocar con imprimación para garantizar una absorción uniforme en las capas subsiguientes.

Paredes con manchas secas de humedad, nicotina, humo de hogar o de incendio – Barrer (no lavar) y aplicar una capa de Aqua Primer (ref. 12-830).

Azulejos – Eliminar todos los accesorios existentes en las paredes (portarrollos, jaboneras, soportes, grifos, etc) y eliminar mástics y/o siliconas. Lavar la superficie con agua y un detergente neutro, para desengrasarla. Después de secar, lijar la superficie, lavar con agua limpia y dejar secar. Aplicar una capa de Aqua Primer (ref. 12-830). para regularizar la absorción y promover la adherencia. Reparar las fisuras y agujeros con Alltek Extra Fino (ref. 15-930) y si fuera necesario, substituir los azulejos dañados. Si se pretende ocultar las juntas rellenarlas con Alltek Extra Fino (ref. 15-930). Las zonas reparadas deben ser lijadas con una lija de grano fino y selladas con una nueva capa de Aqua Primer (ref. 12-830). Como acabado aplicar de dos a tres capas de Valacryl Mate. En las zonas de unión entre los azulejos pintados y las lozas sanitarias (bañera, polibán, etc) debe ser aplicada una silicona después de 24 horas del secado de la última capa de pintura para evitar la penetración de agua. Después de la aplicación de la última capa debe dejar secar la pintura durante 7 días antes de la utilización de las zonas pintadas. Para eliminar las manchas de suciedad de la superficie pintada, debe utilizarse un paño fino con agua y un detergente neutro, teniendo el cuidado de no dañar la película de pintura, pues la incidencia de agua en esta zona podrá comprometer su adherencia.

Maderas nuevas – Asegurar que la madera a pintar está seca y preparada de forma que esté exenta de polvo, grasas y otros contaminantes. Aplicar una capa de Imprimación Subcapa Acrílica Madera (ref. 18-050). En caso de pretender que este producto actúe como bloqueador de taninos, deberán ser siempre aplicadas dos capas. En caso de maderas con elevada exudación de taninos (ex. Tacula), se deberán aplicar dos capas de Aqua Primer (ref. 12-830).

Maderas previamente pintadas – Si la pintura se encuentra en buen estado, lijar y efectuar una limpieza cuidadosa con el Disolvente para Sintéticos (ref. D0-123), para eliminar grasas o productos de mantenimiento anteriormente utilizados. Si la pintura no se encuentra en buen estado, eliminarla por rascado cuidadoso de la madera o mediante pistola de calor.

Metales ferrosos – Preparar el metal de forma que esté exento de óxido, polvo, grasas y otros contaminantes decapando con Decapante (ref.18-200), cepillando con escoba de acero o lijando. Aplicar una capa de Imprimación de Secado Rápido (ref. 18-065).

Metales no ferrosos – Preparar el metal de forma que esté exento de suciedad, grasas y otros contaminantes, efectuando una limpieza cuidadosa con Disolvente Para Sintéticos (ref. D0-123). Aplicar una capa de Valtodo (ref. A2-142).

Metales previamente pintados – Si la pintura se encuentra en buen estado, lijar y efectuar una limpieza cuidadosa con el diluyente sintético, para eliminar grasa o productos de mantenimiento anteriormente aplicados. Si la pintura no se encuentra en buen estado, eliminarla por raspado cuidadoso utilizando Decapante (ref. 18-200).

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiente:
  - Superior a 5 ºC
- Humedad relativa:
  - Inferior a 80 .
- Temperatura del soporte:
  - De 2 a 3 ºC por encima del punto de rocío.
  - No aplicar la pintura sobre soportes muy calientes por exposición al sol.

Características de aplicación

- Preparación del producto
  - Agitar até homogeneización complet
- Dilución:
  - Rodillo de pelo corto/brocha: primera capa diluida al 10% con agua, capas restantes diluidas al 5 % con agua.
  - Pistola: 15% con agua.
- Aplicación:
  - Aplicar de dos a tres capas de Valacryl Mate. Recomendamos que entre capas, sea efectuado Un ligero mateado con lija fina, con el fin de garantizar una adherencia adecuada.

Observaciones:

1 - En algunos colores, y en los casos en que el color seleccionado contraste fuertemente con el del soporte, es necesario utilizar como fondo un de los colores siguientes: M787 Fondo para rojos; M786 Fondo para naranjas; F203 Fondo para azules; M788 Fondo para verdes; P905 Fondo para amarillos.

2 - Es necesario esperar 28 días después de la aplicación de la pintura antes de lavar las superficies pintadas. Debe frotarse suavemente la zona a limpiar, utilizando un paño suave humedecido y detergente neutro. No utilizar detergentes abrasivos.

3 - La aplicación sobre azulejos no se ha de recomendar en zonas sujetas a incidencia directa del agua.

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es

4 - No se recomienda la aplicación en maderas donde existan nudos, ya que hay la posibilidad de exudación de la resina.

5 - Valacryl Mate debido a su brillo mate presenta una menor durabilidad y resistencia cuando se aplica en superficies exteriores.

6 - Dependiendo de la opacidad del color seleccionado, del proceso de aplicación, de las características del sustrato (absorción, rugosidad y uniformidad de color), del contraste con el color anterior y de la dilución efectuada, puede ser necesario aplicar capas adicionales para obtener un acabado uniforme.

SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes, gafas de protección y vestuario apropiado. Mantener fuera del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los residuos por el desagüe. Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado. Asegure el transporte adecuado del producto; previene cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el transporte debido a roturas o deterioro del envase. Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el trabajo. Para más información la lectura del rótulo del envase y de la Ficha de Seguridad del producto son fundamentales.

"™ marca registrada de la Dow Chemical Compañía".

Es aconsejable verificar periodicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Barnices Valentine asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones que constan en las fichas técnicas. Los consejos técnicos prestados por Barnices Valentine, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos y dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, de acuerdo con el actual estado de la técnica, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones generales de venta, cuya lectura aconsejamos.

Riera Seca, 1 – Pol. Ind. Can Milans – Apdo. de Correos 49 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona (España)
Telef. 935 656 600 · Fax: 935 653 360 · URL-http://www.valentine.es · email: valentine@valentine.es